遮熱シート スーパープラチナAJ　取扱説明書

この度はTRUSCOスーパープラチナAJをお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
本製品は遮熱用シートとして最適なシートです。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示を使って説明しています。

危険
高温の雰囲気や、火花がふりかかる雰囲気の中では使わないで下さい。
火花によってアルミ蒸着フィルムが燃える可能性があります。

警告
■下記のことは、生地の穴開きの原因になり、火傷をおう可能性がありますので、絶対にしないでください。
※強酸、強アルカリ薬品を付着させること
※バーナー等の直火を当てること
※鋭利な金属を生地に当てること
■使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
■この生地は、火花受けシートとして使用しないでください。

性　能

この生地の遮熱性のデーターです。
※遮熱性試験方法
発砲スチロール板にセットした熱電対の上に試料を載せ、上からレフランプで光照射時の裏面の温度を測定する（レフランプは500W）

照射時間（秒）	0	30	60	120	300	600	900
裏面温度（℃）	19.8	20.6	21.8	23.7	27.0	28.5	28.8

※物性

	引張強度（N）	伸度（%）	引裂強度（N）
たて	1640.0	22.0	154.0
よこ	824.0	17.9	131.0

引張強度・伸度：JIS L1908
5cm幅　2cm/min
引裂強度：JIS L1906　シングルタング法
10cm幅　20cm/min

製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡しください。
この取扱説明書は紛失しないよう大切に保管してください。

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒578-8501 大阪府東大阪市新庄西50
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口 テクノセンター 0120-509-849
製造元 吉野株式会社
日本製